

## weber 100 G

СУХА СМЕС ЗА ЗИДАНЕ НА ГАЗОБЕТОННИ БЛОКОВЕ

КОД: 100G



### ПРИЛОЖЕНИЕ

- Отлично сцепление към основата
- За тънкослойно зидане
- Устойчивост на атмосферни влияния



Лепило за газобетон.

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Лепилна смес за зидане на блокчета от газобетон при вътрешни и външни условия. Подходяща за запълване на фугите на зидарията и за изравняване на повърхността.

### ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио	25 kg
Палет	1050 kg

### СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:  
 В добре затворена оригинална опаковка  
 В закрити помещения, защитени от влага и вода  
 Да се предпазва от силно слънце и високи температури  
 При транспорт укрепете и фолирайте палетите  
 Годност 1 година

### РАЗХОДНА НОРМА

Около 15 kg/m<sup>3</sup> зидария при дебелина на пласта от 1 до 3 mm.


### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Якост на натиск	M10
Якост на сцепление	0.20 N/mm <sup>2</sup>
Реакция на огън	A 1
Коефициент на проникване на водни пари	μ 15/35
Топлопроводност	λ <sub>10 dry</sub> – 0.57 W/m.K
Необходимо количество вода	6.5 l ±2% за 25 kg суха смес
Време за отлежаване	10 min
Време за работа	3 h.
Време за коригиране	10 min
Максимална якост	след 7 дни

## weber 100 G

СУХА СМЕС ЗА ЗИДАНЕ НА ГАЗОБЕТОННИ БЛОКОВЕ

### ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Вътрешна и външна употреба
- Всякакъв размер блокчета от газобетон

### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, суха, товароносима, равна и със завършили процеси на свиване. Температурата на основата не трябва да е по-ниска от +5 °С.

### ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се полага при температура между +5° С и +25° С. Прясната зидария да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване поне 24 часа след полагането ѝ. Да не се използва повторно замърсен материал.

### НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Съд за разбъркване на лепилото
- Електрически миксер или бормашина с бъркалка
- Мастер
- Назъбена маламашка или назъбена лопатка със зъби от 3x3 mm до 6x6 mm
- Гумен чук

### ЦВЕТОВЕ

Сив

### ВАЖНО



- ✓ Пазете от замръзване 24 часа след нанасяне
- ✓ Опазвайте стриктно съотношението вода/сух материал, указано на опаковката
- ✓ Високите температури намаляват отвореното време за работа

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

**1** За приготвяне на разтвора към 6,5 l вода се добавят 25 kg лепило. Разбъркайте до получаване на хомогенна консистенция. Не добавяйте други вещества. Добре разбърканият материал се оставя да престои 5 min, след което се разбърква повторно и е готов за употреба.



**2** Готовият разтвор се нанася с помощта на назъбена лопатка или маламашка (зъбци от 3x3 mm до 6x6 mm). Лепилният слой да е с дебелина от 2 до 4 mm.



**3** Блокчетата газобетон се полагат по метода за зидане на тухли, като вертикалните fugи на два съседни реда се разминават на разстояние минимум 10 cm. С гумен чук коригирайте нивото при нужда. Излишният материал, който избива от fugите, се отстранява веднага след поставянето на блокчето.

