



Баумит Бетон Baumit Beton



Продукт	Фабрично смесен, сух разтвор, за ремонт и възстановяване на неконструктивни, неармирани бетонови елементи, за приложение при ниски експлоатационни изисквания.	
Състав	Цимент, пясъчна фракция, добавки.	
Свойства	Баумит Бетон е мразоустойчив и е подходящ за всякакви ремонтни работи, както при малки, така и за големи участъци.	
Приложение	Всички видове саниращи дейности в къщата и градината, за възстановяване и/или замяна на дефектен, неконструктивен бетон, като подложки за фундаменти и алеи (с плочки), запълване на дупки и отвори, с или без кофраж, градински огради, подова настилка на шахти и други.	
Технически данни	Зърнометрия:	0 – 4 mm
	Якост на натиск	≥ 20 MPa
	Консистенция при обработка:	твърда; твърдо-пластична (C1-F38)
	Суха обемна плътност:	около 2000 kg/m ³
	Направна вода:	около 1,8 – 2,5 л вода/торба
	Разход:	от 1 торба (25 кг) се получават ок. 12,5 л пресен разтвор (1,25 м ² /1 см дебелина)
Класификация според закона за химикалите	Детайлна класификация може да се вземе от чл. 31 и Приложение II на Наредба 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006, или да се изиска Листът за безопасност от производителя.	
Съхранение	На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 9 месеца.	
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория.	
Форма на доставка	В торби 25 кг, 1 палет = 48 торби = 1200 кг	
Основа	Преди започване на работа, основата трябва да се провери за стабилност и влажност.	
Обработка	Всички работи по бетонирането се изпълняват по обичайния начин. Торбата Баумит Бетон може да се смесва ръчно или в смесител с гравитачно действие. След смесването, пресният разтвор трябва да се транспортира възможно най-бързо от смесителя до строителната площадка и да се положи, без да се допусне разслояването му. Да се избягва изсипване на сместа от височина над 1 метър. Положеният разтвор трябва да се уплътни според консистенцията си и да се заглади.	

Добавянето на вода е според желаната консистенция (варира от земно-влажна до пластична). За една торба са нужни от 1,8 до 2,5 литра. Да се ползва само чиста вода от водопровода.

**Указания и
общи
положения**

Температурата (на въздуха, основата, материала) по време на полагането, както и по време на свързването трябва да бъде над +5°C. Да не се работи върху замръзнала основа, или при опасност от замръзване на Баумит Бетон.

При полагане на разтвора (подготовка, транспортиране, полагане и уплътняване, време за обработка, работни фуги, бетониране при по-студено или при по-топло време), препоръчваме да се спазва австрийския стандарт ÖNORM B 4710-1.