



# SHEETROCK®

Универсален фугопълнител и шпакловка  
SHEETROCK® All Purpose



**Готов за употреба, удобен за използване продукт с пастообразна консистенция**

Удобен за използване продукт за бързо и ефективно третиране на фугите и цялостна шпакловка:

- Използва се както за първа, така и за втора и трета ръка
- Готов за употреба, с минимално разбъркване, разреждане или друга обработка
- Лесно полагане, дълготраен резултат
- Цялостна шпакловка - ниво Q4

# SHEETROCK®

## Универсален фугопълнител и шпакловка SHEETROCK® All Purpose

### Описание

Универсалният, готов за употреба фугопълнител и шпакловка SHEETROCK® AP съдържа свързващи вещества на основата на винила, както и други съставки, които осигуряват отличните характеристики на фугопълнителя, много по-добри от качествата на други готови за употреба продукти. Гъстата и гладка консистенция на продукта на USG осигурява отлични покривни и запечатващи характеристики, както и удобство за работа. Продуктът може да бъде използван директно от опаковката и не изисква почти никакво разбъркване, разреждане или друга обработка. Третирането на фугите и стените от гипскартон или мазилка се извършва бързо и лесно като се намаляват разходите за труд и същевременно се подобрява външния вид и качеството на довършителните работи.

### Указания за употреба

- Първа ръка - полагане на лента (препоръчително е за първа ръка да се използва SHEETROCK® VLS)
- Втора и трета ръка (завършване)
- Шпакловка (за първа ръка преди SHEETROCK® Finitura)
- Запечатване
- Добра основа за бои, тапети и други покрития
- Пукнатини в гипскартон или в зидария, които не са изложени на контакт с влага
- Основа от гипсова мазилка или бетон

### Предимства

- *Удобство и икономичност на готовата за употреба формула:* Материалът е фабрично подготвена висококачествена пастообразна смес. Времето за разбъркване на обекта, както и това за шлайфане са значително намалени.
- *По-добри покривни характеристики, отлично запечатване:* Универсалният, готов за употреба фугопълнител и шпакловка SHEETROCK® AP е удобен за използване, устойчив на напукване и прилепва отлично. Отличните му запечатващи характеристики се запазват дори във влажни условия на работа, когато запечатващите свойства на други фугопълнители намаляват значително.
- *По-малко фира:* След завършване на работния ден или

обекта неизползваното количество от материала може да бъде съхранено в затворена опаковка и да се използва месеци по-късно без влошаване на качествата му.

- *Слабо свиване за по-добър завършен вид:* Степента на свиване е разработена още в процеса на производство. Резултатът е по-добър завършен вид на фугата без нужда от допълнителен труд.
- *По-малко проблеми при довършителните работи:* Тестовите показват, че готовият за употреба универсален фугопълнител и шпакловка SHEETROCK® е особено устойчив на напукване в краищата на лентата, осигурява гладки фуги и не влиза в химични реакции с висококачествени бои или тапети. Всичко това улеснява довършителните работи.

### Подготовка

Поставете плоскостите от гипскартон съгласно указанията на производителя. При студено време навън, както и при обработката на фугите температурата на помещението трябва да бъде минимум 13°C. Трябва да се осигури подходяща вентилация, която да отвежда излишната влага. Използвайте директно от опаковката като по желание на работещия може да бъде добавена вода не повече от 700 мл на 25 кг кофа. Добавяйте водата на дози, за да избегнете твърде голямо разреждане. Леко разбъркайте и проверявайте консистенцията след всяко добавяне на вода. При работа с машини разреждането е препоръчително.

### Приложение

Покрийте фугата с тънък пласт фугопълнител и поставете лентата (USG препоръчва хартиени армиращи ленти SHEETROCK®), като оставете около 1 мм от фугопълнителя под канта. Оставете да изсъхне и леко шлайфайте. Нанесете втори пласт покривайки приблизително с 5 см извън първия слой. Оставете да изсъхне, шлайфайте ако е необходимо и нанесете третия пласт, покривайки около 5 см извън втория пласт. Шлайфайте леко щом изсъхне. Покрийте главите на винтовете, вътрешните и външните ъгли с най-малко три пласта

от готовия за употреба универсален фугопълнител и шпакловка SHEETROCK® AP за да получите гладка повърхност. При цялостна шпакловка нанасяйте слой не по-дебел от 3 мм за една ръка. След изсъхване на първия слой може да се нанесе втори.

### Довършителни работи

За грундиране, боядисване или слагане на тапети, следвайте указанията на производителя.

### Данни за продукта

**Информация:** Фугопълнител и шпакловка на винилна основа. Подходяща за ръчно и машинно нанасяне.

**Разход:** За фуга приблизително 500 гр/кв.м за три ръце. За цялостна шпакловка: - гипскартон - 1 кг/кв.м - мазилка - 1,300 кг/кв.м

**Съхранение:** Време на съхранение девет месеца от датата на производство. Периодично проверявайте датите на производство и използвайте първо най-рано произведените единици. Да се съхранява в затворена опаковка, на сухо и проветриво място, скрита от пряка слънчева светлина. Температура на помещението от 5 до 30°C. Да се пази от замръзване!

**Опаковка:** 25 кг пластмасова кофа  
6 кг пластмасова кофа  
20 кг найлонова торба

**Време за съхнене:** Една нощ (в зависимост от температурата и влажността)

**Температура:** Минимум 13°C в помещението по време на работа с материала! Работните инструменти и шпакловката трябва да имат минимална температура 10°C! Шпакловките не се нагряват с помощни средства.

**Цвят:** Бял

**Плътност:** Около 1.65 кг/л



USG Corporation

www.usg.com/europe

USG Trade Representative  
Office Bulgaria  
Acad. Metodi Popov Street  
Building 48, Entry V, Floor 2, Apt. 12  
1113 Sofia, Bulgaria  
Tel: +359 2 872 45 81  
Fax: +309 2 873 27 05

USG Greece  
USG Interiors Hellas epe  
57022 BPE.  
Thessaloniki Po box 1362  
Greece  
Tel: +30 (2310) 722 197  
Fax: +30 (2310) 710 106

USG Deutschland GmbH  
Metalstraße 1  
D 41751 Viersen  
Tel: +49 (0) 2162 9570  
Fax: +49 (0) 2162 4461  
Email: info-de@usg.com

USG France  
Z.I. Nord  
9 Rue des Livraindeeres  
F 28109 Dreux Cedex  
Tel: +33 2 37 38 50 50  
Fax: +33 2 37 42 10 72  
Email: info-fr@usg.com

USG International Inc.  
125 South Franklin Street  
PO Box 4470  
Chikago IL 60680-4470  
USA  
Tel: +1 312 606 5840  
Fax: +1 312 606 5543